

Materialekonvertering ANSI

DIN	Beskrivelse	ASME/ASTM	AISI
0.6025	GG 25	ASME SA 278 Class 55	
0.7040	GGG 40	ASME SA 395	
0.7043	GGG 40.3	ASME SA 395	
1.0460	C 22.8		
1.0619	GP 240 GH (GSC 25)	ASME SA 216: Grade WCB	
1.4021	X 20 Cr 13		AISI 420
1.4104	X 14 CrMoS 17		AISI 430F
1.4301	X5 CrNi 18 9		AISI 304
1.4401	A4-70	ASME SA 193/SA 194	AISI 316
1.4404	X2 CrNiMo 17 12 2	ASME SA 240/SA 479	AISI 316L
1.4408	GX5 CrNiMo 19 11 2	ASME SA 351: CF8M	
1.4435	X2 CrNiMo 18 14 3	ASME SA 240/SA 479	AISI 316L
1.4571	X6 CrNiMoTi 17 12 2	ASME SA 240/SA 479	AISI 316Ti
1.4581	GX5 CrNiMoNb 19 11 2	ASME SA 351: CF10M	
1.6902	GX 6 CrNi 18 10	ASME SA 351: CF8	
1.7357	G 17 CrMo 5 5	ASME SA 217: WC6	
1.7709	21 CrMoV 5 7	ASME SA 193: B16	